



EPTISA ENGINEYERIA I SERVEIS S.A.U.  
Carrer del Molí parcela 9 A  
43480 Vilaseca  
vilaseca@eptisa.com  
CIF-A08527459 ; Tel. 977 39 34 17

Laboratori d'assaigs amb Declaració  
responsable presentada en data 10-07-  
2010  
Inscrit en el Registre General del CTE  
com LECCE nº CAT-L018

TRABAJO: **EP81034-070**

MUESTRA: **IVEA8418**

CLAVE: **801949**

Hoja 1 de 2

**Peticionario:** DOLOMIAS JUNCOSA S.L.; CIF: B43041029

**Dirección:** C/ CERDANYA Nº 8 43700 VENDRELL (TARRAGONA)

**Obra:** AUTOCONTROL PLANTA

**Material:** FILLER

**Muestra:** Tomada por el laboratorio

**Fecha de toma:** 17-05-2023

**Lugar de toma:** ACOPIO

**Procedencia:** CANTERA

**Uso al que se destina:** HORMIGON

### ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS SOLICITADOS

Análisis granulométrico.

**Observaciones:**

Vilaseca, a 29/05/2023

V.B.: XAVIER REILLO HERGUIDO  
Director de laboratorio

Está prohibida la reproducción parcial de este informe sin el expreso consentimiento de EPTISA ENGINEYERIA I SERVEIS S.A.U.

Estos resultados hacen referencia únicamente a la muestra ensayada, de la cual EPTISA ENGINEYERIA I SERVEIS S.A.U. se hace responsable tan solo en el caso de que haya sido tomada por sus técnicos. Las fechas de inicio y finalización, así como otros datos relativos a los ensayos incluidos en esta página se encuentran a disposición del cliente en el laboratorio

TRABAJO: **EP81034-070**

MUESTRA: **IVEA8418**

CLAVE: **801949**

Hoja 2 de 2

Peticionario: *DOLOMIAS JUNCOSA S.L.*

Dirección: *C/ Cerdanya Nº 8 43700 VENDRELL (TARRAGONA)*

Obra: *AUTOCONTROL PLANTA*

Material: *FILLER*

Muestra: *Tomada por el laboratorio*

Fecha de toma: *17-05-2023*

Lugar de toma: *ACOPIO*


Procedencia: *CANTERA*

Uso al que se destina: *HORMIGON*

**DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA DE LAS PARTÍCULAS. MÉT. DEL TAMIZADO. (UNE EN 933-1:2012)**

Fecha Inicio ensayo: *23-05-2023*

Fecha finalización ensayo: *24-05-2023*



GRUESA	MEDIA	FINA	GRUESA	MEDIA	FINA	GRUESO	MEDIO	FINO	ARCILLA
GRAVA			ARENA			LIMO			

Tamices UNE	150	125	100	90	80	63	50	45	40	32	31,5	25	22,4	22	20	16	14	12,5	11,2	10	8	6,3	5,6	5	4	3,15	
% que pasa																											
Huso	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tamices UNE	2,5	2	1,25	1	0,63	0,50	0,40	0,32	0,25	0,16	0,125	0,1	0,08	0,063
% que pasa		100,0		97,9		94,5		92,3		89,4				77,9
Huso	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Observaciones: